

Karaat Easy Wall Primer

Dekkende primer voor licht tot matig zuigende minerale ondergronden

Kenmerken	Waterverdunbaar Zeer makkelijk verwerkbaar Dekkend af te werken met alle types binnenmuurverf Spatvrij te rollen Toepasbaar onder alle type muurverf in binnentoepassingen
Kleur	Wit en lichte kleuren
Verpakking	10L
Oppervlaktevoorbehandeling	Het oppervlak dient schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden fixeren met de Karaat Easy Fix.
Verwerkingsmethode	Kwast-, verfrol- of airless applicatie
Theoretisch rendement	± 10-12 m ² /L
Verwerkingsgegevens	Kwasten/rollen: 0-5% verdunnen met water Airless applicatie: 0-5% verdunnen met water Nozzle: 0.017 inch tot 0.019 inch Spuitedruk: 160-180 bar
Applicatievoorwaarden	Karaat Easy Wall Primer kan worden aangebracht bij een temperatuur boven 5°C en bij een luchtvochtigheid van maximaal 85%
Dichtheid	1.31 (± 0.05) g/cm ³
Vastestofgehalte	31 (± 2) % in volume
Droogtijden	Droog : na 1 uur Overschilderbaar : na 4 uur (bij 20 °C)
Glans	Mat
Schrobklasse	Niet van toepassing
Dekkingsklasse	2 - Uitstekend
Verdunningstype	water

Karaat Easy Wall Primer

Ondergrond	<p>Bij nieuwe betonnen ondergronden vooraf eerst controleren op de aanwezigheid van slijm-/slikhoud en eventuele resten van bekistingsolie e.d. en deze verwijderen.</p> <p>Nieuwe pleisterlagen of spack ondergronden controleren op vochtigheid en/of poederende toplagen (tape proef).</p> <p>Vochtpercentage van minerale ondergronden maximaal 4% uitgezonderd gips gebonden ondergronden welke maximaal 1% vochtpercentage mogen bevatten</p> <p>Onvoldoende doorgedroogde ondergrond kan aanleiding zijn tot kleurbontheid of baan/streepvorming</p>
Reiniging gereedschap	<p>met water</p>
Opslag en houdbaarheid	<p>Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats</p>
Veiligheidsvoorschriften	<p>Zie productveiligheidsblad</p>