

Karaat Elite High Gloss

Hoogwaardige hoogglans lakverf voor buitentoepassingen.

Toepassing	Duurzame hoogglanzende voor- en aflak op alle afdoende voorbehandelde houten ondergronden buiten.
Kenmerken	Uitstekende buitenduurzaamheid Goede verwerkingseigenschappen en vloeïing Geschikt voor 4 seizoenen onderhoud Deels op basis van herwinbare grondstoffen Met UV filter voor langer glansbehoud
Kleur	Wit en alle lichte en donkere kleuren
Glans	Hoogglans (90-95% bij 60°) na ca. 1 maand
Verpakking	0,5 L, 1 L en 2,5 L
Theoretisch rendement	ca. 17 m ² /L (bij 40 µm droog) <i>(afhankelijk van applicatie en structuur ondergrond)</i>
Bindmiddel	Silicon-/acrylaat gemodificeerde alkydhars
Soortelijk gewicht	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,2 g/cm ³ (wit) <i>(Donkere kleuren kunnen afwijken in soortelijk gewicht)</i>
Vaste stof gehalte	ca. 75 gewicht %
Droogtijden	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Stofdroog na ca. 2 uur / kleefvrij na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 16 uur. Bij ca. 5°C. en 85% rel. luchtvochtigheid: Stofdroog na ca. 3 uur / kleefvrij na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 24 uur. <i>(Donkere kleuren uit basis TR en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de genoemde droogtijden!)</i>
Laagdikte	Droge laagdikte: 40 - 50 µm Natte laagdikte: 60 - 70 µm
Oppervlaktevoorbehandeling	Nieuw / kaal hout: Ondergrond glad schuren met fijn schuurpapier (P150 – P240) na het aanbrengen van elke grondlaag opnieuw fijn schuren (P220 – P240).

Karaat Elite High Gloss

Verwerkingsmethode	Bestaand hout: Bestaande werk goed reinigen en schuren met fijn schuurpapier (P220 – P240) Overgangen tussen de bestaande verflagen en de kale ondergrond zoveel mogelijk tot nul wegschuren. Kale delen behandelen als nieuw hout.
Verwerkingsgegevens	Professionele kwaliteit kwast of verroller Kwasten/rollen: Niet verdunnen, product is gebruiksklaar <i>(bij lage temperaturen eventueel minimaal verdunnen met aromaatvrije terpentine).</i> Gronden met Karaat Elite Primer Voorlakken en aflakken met Karaat Elite High Gloss.
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 0 en maximaal 30 °C en maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid.
Reiniging gereedschap	Met (aromaatvrije) terpentine.
Opslag en houdbaarheid	Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad VOS 2010 grenswaarde Cat. A/d - max 300 gr/l. Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO Tijdens de verwerking en droging van de verf zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.
Afvalverwijdering:	Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharte verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op oplosmiddelbasis als chemisch afval worden aangeboden.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.