

## Karaat Elite Primer

---

### Hoogwaardige grond- en/of voorlak voor buiten op basis van alkydhars

<b>Toepassing</b>	Grond- en/of voorlak voor op hout. Uitermate geschikt als grondlak onder de Karaat Elite Silk Gloss en Karaat Elite High Gloss
<b>Kenmerken</b>	Goede verwerkingseigenschappen Goede dekking Uitstekende vloeiing Kan tot 1-2 jaar overstaan Glans bevorderend voor opvolgende aflak Op basis van minder milieubelastende aromaatvrije verdunning
<b>Kleur</b>	Wit en alle lichte en donkere kleuren
<b>Glans</b>	Zijdeglans (25-55% bij 60°) na ca. 1 maand
<b>Verpakking</b>	0,5 L, 1 L en 2,5 L
<b>Theoretisch rendement</b>	ca. 15 m <sup>2</sup> /L (bij 35 µm droog) <i>(Afhankelijk van applicatie en structuur ondergrond)</i>
<b>Bindmiddel</b>	Gemodificeerde alkydhars op basis van herwinbare grondstoffen
<b>Soortelijk gewicht</b>	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,56 g/cm <sup>3</sup> voor wit <i>(donkere kleuren kunnen afwijken in soortelijk gewicht)</i>
<b>Vaste stof gehalte</b>	ca. 60-65 volume % (wit)
<b>Droogtijden</b>	Nij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Stofdroog na ca. 2 uur / kleefvrij na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 16 uur.  Bij ca. 5°C. en 85% rel. luchtvochtigheid: Stofdroog na ca. 3 uur / kleefvrij na ca. 5 uur Overschilderbaar na ca. 25 uur. <i>(Donkere kleuren uit basis TR en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de genoemde droogtijden!)</i>
<b>Laagdikte</b>	Droge laagdikte: 35 - 45 µm Natte laagdikte: 60 - 70 µm

## Karaat Elite Primer

### Oppervlaktevoorbehandeling

#### Nieuw / kaal hout:

Ondergrond glad schuren met fijn schuurpapier (P150 – P240) na het aanbrengen van elke grondlaag opnieuw fijn schuren (P220 – P240).

#### Bestaand hout:

Bestaande werk goed reinigen en schuren met fijn schuurpapier (P220 – P240) Overgangen tussen de bestaande verflagen en de kale ondergrond zoveel mogelijk tot nul wegschuren. Kale delen behandelen als nieuw hout.

### Verwerkingsmethode

Professionele kwaliteit kwast of verroller

### Verwerkingsgegevens

Kwasten/rollen:                   gebruiksklaar  
( max 5% verdunnen met aromaatvrije  
  reukloze verdunner)

### Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur minimaal 5 en maximaal 30 °C en maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid.

### Reiniging gereedschap

Met aromaatvrije reukloze verdunner.

### Opslag en houdbaarheid

Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats

### Veiligheidsvoorschriften

Zie productveiligheidsblad

VOS 2010 grenswaarde Cat. A/g coatings - max 350 gr/l.  
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

Tijdens de verwerking en droging van de verf zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.

### Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaatsafval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op oplosmiddelbasis als chemisch afval worden aangeboden.