

## Karaat PU-Coat Matt

---

**Thixotrope matte aflak voor buitentoepassingen.**

<b>Toepassing</b>	Sterke matte aflak op alle afdoende voorbehandelde houten ondergronden buiten.
<b>Kenmerken</b>	Sterke krasvaste en goed reinigbare afwerking Goede verwerkingseigenschappen en vloeïing Vochtregulerend Egaal matte uitstraling Op basis van PU versterkte thixotrope alkydhars Snelle droging
<b>Kleur</b>	Wit en alle lichte en donkere kleuren
<b>Glans</b>	Mat (<15% bij 60°) na ca. 1 maand
<b>Verpakking</b>	1 L
<b>Theoretisch rendement</b>	ca. 14 m <sup>2</sup> /L (bij 40 µm droog) <i>(afhankelijk van applicatie en structuur ondergrond)</i>
<b>Bindmiddel</b>	Thixotrope polyurethaan gemodificeerde alkydhars
<b>Soortelijk gewicht</b>	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> (wit) <i>(Donkere kleuren kunnen afwijken in soortelijk gewicht)</i>
<b>Vaste stof gehalte</b>	ca. 60 gewicht %
<b>Droogtijden</b>	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid: Stofdroog na ca. 2 uur / kleefvrij na ca. 5 uur Overschilderbaar na ca. 24 uur. <i>(Donkere kleuren uit basis TR en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de genoemde droogtijden!)</i>
<b>Laagdikte</b>	Droge laagdikte: 40 - 50 µm Natte laagdikte: 60 - 70 µm (maximaal 75 µm)
<b>Oppervlaktevoorbehandeling</b>	<b>Nieuw / kaal hout:</b> Ondergrond glad schuren met fijn schuurpapier (P150 – P240) na het aanbrengen van elke grondlaag opnieuw fijn schuren (P220 – P240) <b>Bestaand hout:</b> Bestaande werk goed reinigen en schuren met fijn schuurpapier (P220 – P240) Overgangen tussen de bestaande verflagen en de kale ondergrond zoveel mogelijk tot nul wegschuren. Kale delen behandelen als nieuw hout.

## Karaat PU-Coat Matt

---

<b>Verwerkingsmethode</b>	Professionele kwaliteit kwast, verfroller of luchtspuit / airmix
<b>Verwerkingsgegevens</b>	Kwasten/rollen: Niet verdunnen, product is gebruiksklaar <i>(bij lage temperaturen eventueel minimaal verdunnen met (aromaatvrije) terpentine).</i> Gronden met Karaat Elite Primer / Karaat Multi Primer Voorlakken en aflakken met Karaat PU-Coat Matt.
<b>Verwerkingscondities</b>	Verwerkingstemperatuur minimaal 10 en maximaal 30 °C en maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid.
<b>Reiniging gereedschap</b>	Met (aromaatvrije) terpentine.
<b>Opslag en houdbaarheid</b>	Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats
<b>Veiligheidsvoorschriften</b>	Zie productveiligheidsblad VOS 2010 grenswaarde Cat. A/e - max 400 gr/l. Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO  Tijdens de verwerking en droging van de verf zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.
<b>Afvalverwijdering:</b>	Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op oplosmiddelbasis als chemisch afval worden aangeboden.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.