

Karaat Speed Primer

Snel drogende grondverf voor buiten op basis van alkydhars

Toepassing	Grondverf voor nieuw en bestaand kaal gemaakt hout Geschikt voor zowel zachte als harde houtsoorten en divers plaatmateriaal
Kenmerken	Goede verwerkingseigenschappen Goede dekking en vloeïing Uitstekende vulling Goed schuurbaar Op basis van minder milieubelastende aromaatvrije verdunning
Kleur	Wit en alle lichte en donkere kleuren
Glans	Mat (< 10% bij 60°) na ca. 1 maand
Verpakking	1 L en 2,5 L (basis W) wit en lichte kleuren 1 L (basis TR) donkere kleuren
Theoretisch rendement	ca. 12 m ² /L <i>(afhankelijk van applicatie en structuur ondergrond)</i>
Bindmiddel	Alkydhars
Soortelijk gewicht	Bepaald bij 20 °C en 65% RV ca. 1,60 g/cm ³ voor wit <i>(donkere kleuren kunnen afwijken in soortelijk gewicht)</i>
Vaste stof gehalte	ca. 35 gewicht %
Droogtijd	Bij ca. 20°C. en 65% rel. luchtvochtigheid Stofdroog na ca. 1 uur Kleefvrij na ca. 3-4 uur Overschilderbaar na ca. 4 uur. <i>(Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de genoemde droogtijd!)</i>
Laagdikte	Droge laagdikte: 35 – 45 µm Natte laagdikte: 60 – 70 µm
Oppervlaktevoorbehandeling	Nieuw / kaal hout: Ondergrond glad schuren met fijn schuurpapier (P150 – P240) na het aanbrengen van elke grondlaag opnieuw fijn schuren (P220 – P240).

Karaat Speed Primer

Verwerkingmethode	Bestaand hout: Bestaande werk goed reinigen en schuren met fijn schuurpapier (P220 – P240) Overgangen tussen de bestaande verflagen en de kale ondergrond zoveel mogelijk tot nul wegschuren. Kale delen behandelen als nieuw hout
Verwerkingsgegevens	Kwast of verfrol- of airless applicatie Kwasten/rollen: gebruiksklaar (max 5% verdunnen met aromaatvrije reukloze verdunner) Airless spuiten: max 5 vol.% verdunnen (met aromaatvrije reukloze verdunner) Nozzle: 0.013 - 0.015 inch Spuitedruk: 120 - 150 bar Spuihoek: 40-50° <i>Genoemde waarden zijn een richtlijn en afhankelijk van de toegepaste) spuitapparatuur</i>
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur minimaal 5 en maximaal 30 °C en maximaal 85% relatieve luchtvochtigheid
Reiniging gereedschap	Met aromaatvrije reukloze verdunner.
Opslag en houdbaarheid	Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking, opgeslagen op een vorstvrije, droge plaats
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad VOS 2010 grenswaarde Cat. A/g primers - max 350 gr/l. Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO Tijdens de verwerking en droging van de verf zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen bij spuitapplicatie: Aerosol (spuitnevel) niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met zuiver water uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen.
Afvalverwijdering:	Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen laten recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verf op oplosmiddelbasis als chemisch afval worden aangeboden.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.